

## تأثير اختلاف خامات اللحمة علي الخواص الوظيفية لأغطية الرأس المنفذه بأسلوب النسيج المزدوج

رحاب جمعة ابراهيم

أستاذ الملابس والنسيج المساعد- كلية التربية النوعية - جامعة الزقازيق

### ملخص البحث

تؤثر نوع الخامة المستخدمة سواء طبيعية أو صناعية علي الخواص الوظيفية وخواص الراحة لأغطية الرأس، ويهدف البحث الحالي إلي دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمة علي الخواص الوظيفية لأغطية الرأس للوصول إلي أفضل نوع خامة لحمة يحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة محل البحث وذلك بإستخدام النسيج المزدوج والخلط بين الخامات في خيط اللحمة للتغلب علي الكهرباء الإستاتيكية المتولدة من الخامات الصناعية المتوفرة بالأسواق، وتم إنتاج أقمشة مناسبة لهذ الغرض حيث جاءت مواصفات خيوط السداء ثابتة لجميع الأقمشة بولي إستر ١٠٠٪ بينما كانت خامات اللحمة (قطن ١٠٠٪، بولي برويلين / قطن، بولي إستر / قطن، بولي برويلين ١٠٠٪، قطن / بولي برويلين) وتم إجراء مجموعة من الاختبارات المعملية علي الأقمشة منها(سبك القماش، وزن المتر المربع، الكهرباء الإستاتيكية، نفاذية الهواء، زمن إمتصاص الماء) وتم معالجة النتائج احصائياً باستخدام تحليل التباين ANOVA وإختبار LSD للمقارنات المتعددة وتوصلت الدراسة إلي أهمية إستخدام النسيج المزدوج والخلط بين الخامات المختلفة لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأغطية الرأس وتقليل الكهرباء الإستاتيكية.

الكلمات المفتاحية: الخواص الوظيفية - أغطية الرأس - النسيج المزدوج

### المقدمة والدراسات السابقة

يعتبر غطاء الرأس (الايشارب) أحد أكثر مكملات الملابس إستخداماً وانتشاراً بين السيدات في المجتمع، ويجب مراعاة نوعيه الأقمشة المصنوع منها الايشارب من حيث الخامة والسبك واللون، حيث تصنع أغطية الرأس من الأنواع المختلفة من الأقمشة سواء السادة أو الملونة أو المطبوعة والمطرزة مما يعطي رونقاً وجمالاً (إيمان محمد، ٢٠١٢)، فغطاء الرأس هو الستر ويعتبر كل ما يغطي رأس المرأه سواء الوجه أو جزءاً منه أو الشعر، ويمكن أن يكون الغطاء مزخرف برسوم أو مطرز (عزة عبد العليم و عبير راغب ، ٢٠١٨)، ويمكن إرتداء غطاء الرأس لعدة أسباب منها حماية الرأس من المطر والرياح والأتساخات والبرد والموضة والتميز الإجتماعي ولغرض ديني ولإخفاء الصلع وبدافع الحياء (Wikipedia.org).

تري (زينب حامد، ٢٠٠٥) أن غطاء الرأس يعد من مكملات الزي الهامة والتي تضيف اللمسة النهائية للمظهر الخارجي للفرد ولها القدرة علي جذب الانتباه من خلال ألوانها وخاماتها، وذكرت (ثناء مظهر، ٢٠٢١) أن مكملات الملابس تعكس مدي تقدم الأمم بما تضيفه من تصميمات وزخارف وألوان تعبر عن حضارة المجتمع حيث تتنوع مكملات الملابس ما بين مكملات متصلة مثل الأزرار والأشرطة والتطريز أو مكملات منفصلة مثل الأحذية والجوارب والإيشاربات والقفازات وأغطية الرأس، وأهتمت (رشا محمد، ٢٠٠٦) بالتعرف علي خواص الأقمشة المتوفرة بالأسواق والتي تستخدم في صناعة أغطية الرأس والتعرف علي المشكلات الصحية التي تتجم عن استخدامها، وذكرت (سمر محمد، ٢٠٠٩) أن حوالي ٧٠٪ من السيدات في مصر والدول العربية ترتدي أغطية الرأس لعدة أسباب منها دينية واجتماعية ووقائية وأسباب أخري كالحماية من أشعة الشمس وشدة الحرارة وأيضاً للترزين،

لذا لا بد من توفير أقمشة ملائمة ذات خواص وقائية تحمي من تأثير الإشعاعات التي قد تسبب مشاكل صحية ومنها سقوط الشعر، وأشارت (سلوي عزت وآخرون، ٢٠١١) إلى أهمية غطاء الرأس كأحد المكونات الأساسية للأزياء المنتشرة في المجتمعات الشرقية لما لها من دور مهم في النواحي الفنية لذا فالمحاولات مستمرة لتطويره مما ينعكس علي تقنياته ووسائل تنفيذه، بينما تري (إيمان محمد، ٢٠١٢) أن الأقمشة المصنوع منها غطاء الرأس تتعرض للاجهادات عند استعمالها وغسلها وتنظيفها لذا يجب مراعاة استخدام أقمشة تتميز بالمتانة العالية وتؤكد علي أهمية مراعاة نوعية الأقمشة المصنوع منها غطاء الرأس من حيث الخامة كذلك حجم الغطاء ولونه ، وهدفت دراسة (رفاء محمد، ٢٠١٤) إلي تحسين خواص الأداء الوظيفي لأقمشة النقاب المصنوعة من القطن والبولي استر ومعالجة هذه الأقمشة ضد البكتريا باستخدام المعالجات الحيوية ، وتناولت دراسة (Jim et al, 2015) الحجاب الاسلامي والأنواع المختلفة منه وآثار ذلك علي المجتمع الغربي، وتكر (El Geledi & Bourhis,2012) أن هناك أنواع مختلفة من الحجاب الذي ترتديه النساء في البلاد الاسلامية منه ما يغطي الرأس فقط ويترك الوجه مكشوفاً ، أو يطلق عليه الحجاب الكامل (النقاب) الذي يغطي الوجه والرأس مع ترك العينين مكشوفتين ، بينما تري (عزة عبدالعليم و عبير راغب، ٢٠١٨) أن غطاء الرأس هو الستر ويعتبر كل ما يغطي رأس المرأة سواء الوجه أو جزء منه أو الشعر ويمكن أن يكون مزخرف برسوم أو به تطريز، وتري (نورا حسن، ٢٠١٤) أهمية صباغة الأقمشة المصنوع منها أغطية الرأس بالصبغات الطبيعية والبعد عن استخدام الصبغات الصناعية لتحقيق النواحي الصحية والوظيفية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وأوضحت (شيرين صلاح الدين، ٢٠٠٦) أن الخلط بين الأقمشة أحد

الخصائص التي تقلل الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة الحاسب الآلي، وأهتمت دراسة (Biswa R.,2010) و (Ibrahim G., 2011) بانتاج أقمشة منسوجة وبخاصة الأقمشة القطنية والتي توفر حماية لجلد الانسان من تأثير الأشعة الضارة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية، وذكر (مدحت محمد و ماجدة مصطفى، ٢٠٠٨) أن إلتهاب الجلد التلامسي ينتج عن إستخدام الأقمشة الصناعية والمواد الكيميائية أو المواد المهيجة للجلد كالصابون لذا يفضل إستخدام أغطية الرأس التي لا تؤدي إلي حدوث مشاكل صحية ويمكن تطبيقها في الصناعة.

تعتبر الأقمشة المزوجة أحد المنسوجات المركبة والأقمشة متعددة الطبقات والتي تتكون من سدائين ولحمتين، حيث يكون وجه القماش (الطبقة الأعلى) وظهر القماش (الطبقة السفلي) وقد تكون الطبقتين منفصلتين عن الأخرى أو متماسكتين أو يتبادل إحدهما الظهور علي سطح القماش وقد تتماسك الطبقتين مع بعضهما في بعض الأماكن وتتفصل في أماكن أخرى (فيروز أبو الفتوح و مروة محمد، ٢٠١٩) و (أسماء علي، ٢٠١٧)، وأهتمت دراسة (غادة محمد و ابراهيم عبد المؤمن، ٢٠١٨) بدراسة أثر التركيب النسجي المزوج وخامات اللحمة علي الخواص الوظيفية لأقمشة الدينيم المزوج . وذكرت انه يجب مراعاة بعض العوامل عند انتاج الأقمشة المزوجة وهي اختلاف الخامة للوجه عن الظهر من حيث نوع الخيوط واللحمت، واختلاف التركيب النسجي وعدة الخيوط والالوان للوجه والظهر .

يمكن الحصول علي تأثيرات لونية متعددة للأقمشة المزوجة باستخدام أكثر من لون من السداء واللحمة، وأيضاً باستخدام تراكيب النسجية مختلفة علي وجهي النسيج والمنفذه علي أنوال الجاكارد (Glena H.,2009). يتميز النسيج المزوج بالحصول علي أقمشة ثقيلة وسميكة وذات ملمس ناعم، كما

تتميز الأقمشة بإحتواءها علي جيوب نظراً لتماسك الطبقتين في أماكن مختلفة مما يزيد من العزل الحراري للأقمشة (ريم محمود، ٢٠١٨).

تعتمد خواص الأداء الوظيفي لأي خامة على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية المتوفرة فيها حيث تختلف الأقمشة المنتجة بإسلوب المزوج باختلاف خامات اللحمة المستخدمة (غادة محمد و إبراهيم عبد المؤمن، ٢٠١٨)، وركزت دراسات (Hafez S.,2020) و (عواطف بهيج وإيمان رأفت، ٢٠٢١) على أهمية خواص الراحة للمنتج الملبسي والتي يجب أن تحقق الخواص الوظيفية ومنها نفاذية الهواء وامتصاص الماء وسمك القماش للحصول علي الحماية والأمان.

#### التعليق على نتائج الدراسات السابقة:

في ضوء ما سبق يتضح أن الدراسات السابقة مرتبطة بموضوع البحث حيث إتفقت علي أهمية إستخدام الأقمشة التي تحقق الراحة لأغطية الرأس ولا تسبب مشاكل صحية وتحقق خواص الأداء الوظيفي، كذلك إستخدام الأقمشة المزوجة كان لها تأثير علي الأقمشة المنتجة لذا فقد أهتمت الدراسة ببيان تأثير اختلاف خامات اللحمة علي الخواص الوظيفية لأغطية الرأس بإستخدام النسيج المزوج.

#### مشكلة البحث:

نظراً لعدم ملائمة المنتج المحلي أو المستورد المتوفر بالأسواق المصرية للمتطلبات الوظيفية وخواص الراحة في الخامات المستخدمة لذا فقد نبعت مشكلة البحث من إستخدام إسلوب التركيب النسجي المزوج في إنتاج أغطية الرأس بهدف الخطأ بين الخامات المختلفة والتعرف علي تأثير إختلاف خامات اللحمة المستخدمة وهل يؤثر ذلك في التغلب علي الكهرباء الاستاتيكية المتولدة من الخامات الصناعية المتوفرة بالاسواق كذلك تقليل المشاكل الصحية التي

تصيب فروة الجلد وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي:

ما تأثير إختلاف خامات اللحمة في تنفيذ أغطية الرأس بإستخدام النسيج المزدوج؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

- هل يحقق إستخدام النسيج المزدوج خواص الراحة لأغطيه الرأس؟
- هل الخامات المستخدمة تحت البحث تحقق الخواص الوظيفية لأغطية الرأس؟
- ما تأثير استخدام النسيج المزدوج في تحقيق الخواص الوظيفية لأغطية الرأس؟

#### أهداف البحث:

- ١- دراسة أثر إختلاف خامات اللحمة على الخواص الوظيفية لأغطية الرأس.
- ٢- إمكانية الاستعادة من النسيج المزدوج في تنفيذ أغطية الرأس.
- ٣- تحقيق الخواص الوظيفية وخواص الراحة لأغطية الرأس.
- ٤- التعرف على بعض الخامات المستخدمة في إنتاج أغطية الرأس باستخدام النسيج المزدوج.

#### أهمية البحث:

- ١- المساهمة في تحقيق بعض خواص الراحة لأغطية الرأس.
- ٢- تقادي المشكلات الصحية الناتجة عن استخدام خامات صناعية في تصنيع أغطية الرأس.

٣- التوصل لأفضل نوع قماش مزدوج يحقق خواص الراحة والخواص الوظيفية لأغطية الرأس.

#### فروض البحث:

- ١- توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية على إختبار السمك.
- ٢- توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية على إختبار وزن المتر المربع
- ٣- توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية على إختبار الكهرباء الإستاتيكية
- ٤- توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية على إختبار نفاذية الهواء
- ٥- توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية على إختبار زمن الامتصاص

#### أدوات البحث:

- اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة (السمك - وزن المتر المربع - مقاومة الكهرباء الإستاتيكية - نفاذية الهواء - زمن إمتصاص الماء).
- نول نسيج: نول جاكارد

#### حدود البحث:

##### ١- حدود موضوعية:

- أقمشة مزدوجة بإستخدام السداء بوليستر ١٠٠٪، وخامات مختلفة لخيوط اللحمية (قطن، بولي بروبلين، بولي إستر).
- إختبارات معملية: (السمك-وزن المتر المربع-مقاومة الكهرباء الإستاتيكية- نفاذية الهواء - زمن إمتصاص الماء).

## ٢- حدود مكانية:

- مصنع بالاسكندرية للغزل والنسيج لإنتاج الأقمشة محل البحث.
- المعهد القومي للقياس والمعايرة - الهرم - الجيزة لإجراء الإختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة محل البحث.

## ٣- حدود زمنية:

٢٠٢٠/٢٠٢١ م.

مصطلحات الدراسة:

### النسيج المزدوج: Double weave

عبارة عن طبقتين من القماش لكل طبقة منهما سداء ولحمة، حيث يكون ترتيب السداء فتلة للوجه وفتلة للظهر كذلك حذفة للوجه وحذفة للظهر. (نادية محمود، ١٩٩٩)؛ (هبه البنداري، ٢٠١٧)

### غطاء الرأس: Head covering

يقصد به جزء من الملابس يتم ارتداؤه على الرأس بغرض (الحماية، التزين، الدفاء، معتقدات دينية) (إيمان محمد، ٢٠١٢).

### الخواص الوظيفية: Functional properties

يقصد بها مدي تحقيق المنتج خواص الأداء الوظيفي والراحة والأمان لتتناسب الاستخدام النهائي مثل خواص (الشد والاستطالة - زمن إمتصاص الماء - نفاذية الهواء). (أحمد علي وآخرون، ٢٠١٦).

منهج البحث: يتبع البحث المنهج التجريبي لتحقيق الفروض والوصول إلى أهداف البحث.



### خامات اللحمة المستخدمة تحت البحث:

**القطن:** يعد القطن أحد الألياف الطبيعية والأكثر إستخداماً في صناعة المنسوجات لما يتميز به من متانه والشعور بالراحة عند الاستخدام، ويتميز عن الألياف الأخرى بوجود الالتواءات التي تساعد في عملية الغزل والنسيج ويتميز بخلوه من الشحنات الكهربائية الإستاتيكية وإمتصاص العرق بسهولة ومقاومة الاحتكاك وتحمل عمليات الغسيل المتكرر.

**البولي إستر:** يعتبر البولي إستر أكثر الألياف الصناعية إستخداماً ويتميز باللمس الناعم ومقاومة الانكماش وثبات الأبعاد ولكن يعاب عليه تكوين البقع، وقد دعت الحاجة إلي إنتاج الألياف الصناعية بسبب ركود إنتاج القطن والحاجة إلي استخدام ألياف مخلوطة تتميز بخواص أفضل للأقمشة عن خامة واحدة، ويتميز خلط القطن مع البولي إستر بثبات الأبعاد، مقاومة الانكماش والكرمشة وزيادة المتانة وتقليل الكهرباء الإستاتيكية وثبات الألوان وسرعة الجفاف.

**البولي بروبيلين:** يعتبر البولي بروبيلين أحد الألياف الصناعية التركيبية ويتميز بقوة الشد العالية ومقاومة الاحتكاك، ومن أنواعه الخيوط أحادية الشعرة والخيوط المتضخمة والخيوط عديدة الشعيرات ويدخل في صناعة المنسوجات والسجاد والخيوط الجراحية وغطاء مقاعد السيارات.

(حسام الدين السيد و حسام الدين محمد، ٢٠١٩)، (Samuel C., 2009)،  
(محمد صبري، ٢٠١٣)، (رحاب محمد و رحاب طه، ٢٠١٨)، (مروة محمد،  
٢٠٢٠).

### خلط الألياف:

تعتبر عملية خلط الألياف الطبيعية مع الألياف الصناعية من الأمور الهامة والتي تتميز بإنتاج أقمشة ذات مواصفات تلائم الاستخدام النهائي وتلبي

إحتياجات المستهلك، ويلاحظ عند خط البولي إستر كخامة صناعية مع القطن الطبيعي أن القماش الناتج يحقق أفضل الصفات من القطن الخالص من حيث اللمس والمتانة والكرمشة (رفاء محمد، ٢٠١٤)؛ (وفاء محمد، ٢٠١٠).

#### الدراسة التطبيقية:

• تم إنتاج وتنفيذ عدد (٥) خمس عينات من أغطية الرأس تتناسب السيدات بإستخدام النسيج المزدوج بمصنع الغزل والنسيج بمدينة الاسكندرية عن طريق الخلط بين خامات اللحمة بغرض تحقيق الغرض الوظيفي وخواص الراحة وتقليل الكهرباء الإستاتيكية الناتجة عن إستخدام الخامات الصناعية المنتشرة في الأسواق المصرية والتي تضر بصحة الفرد وتؤدي لمشاكل بفروة الرأس وينتج عنها العديد من الأمراض الجلدية وكانت مواصفات النسيج للأقمشة المنتجة كالتالي:

نوع الماكينة: Vamatex إيطالي الصنع جاكارد إلكتروني

عدد قتل السداء/ سم : ٦٨ قتلة / سم

عدد لحمات / سم: ٣٠ لحمة/ سم

نمرة خيوط السداء : ١٥٠ دنبيير

نمرة خيط اللحمة: القطن: ١/١٦ ترقيم إنجليزي، بينما نمرة البولي إستر

والبولي بروبلين: ٣٠٠ دنبيير

الاسلوب المستخدم في التنفيذ: تركيب نسجي مزدوج

الأرضية تركيب نسجي سادة للوجه والظهر، بينما النقش متغير لإظهار

التدرج اللوني

السداء: ١٠٠٪ بولي إستر

اللحمة: متغيرة (قطن ١٠٠٪، بولي بروبلين/ قطن ١:٢، بولي إستر/ قطن ١:١، بولي بروبلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبلين ١:٢).

- التصميم المنفذ: تم استخدام تصميم واحد لجميع العينات المنتجة والشكل التالي يوضح التصميم المستخدم في التنفيذ



شكل (١) التصميم المستخدم في التنفيذ

- تم إجراء الاختبارات التالية على الأقمشة الناتجة وذلك بمعامل معهد القياس والمعايرة بالهرم في جو قياسي رطوبة نسبية (٦٥±٢٪)، درجة حرارة (٢٠±٢°م).

جدول (١) الاختبارات والمواصفات القياسية المستخدمة تحت البحث

المواصفة القياسية	اسم الاختبار
ASTM 1777	السمك
ASTM D 3776	وزن المتر المربع
ASTM D 4238	مقاومة الكهرباء الاستاتيكية
ASTM D 737	نفاذية الهواء
AATCC 79-2010 s	زمن امتصاص الماء

### الإسلوب الإحصائي:

تم استخدام تحليل التباين ANOVA لدراسة العلاقة بين إختلاف خامات اللحمة (قطن- بولي بروبيلين/ قطن - بولي استر/ قطن - بولي بروبيلين- قطن/ بولي بروبيلين) علي الخواص الوظيفية لأغطية الرأس المدروسة (السك، وزن المتر المربع، مقاومة الكهرباء الإستاتيكية، زمن إمتصاص الماء) وتم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتحديد أفضل نوع خامة لحمة تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة تحت البحث، ويرجع التأثير معنوي أو غير معنوي إلي قيمة المعنوية المحسوبة P-Level فإذا كانت القيمة أقل من أو يساوي (٠.٠١) يكون التأثير معنوي علي الخاصية المدروسة وإذا كانت أكبر من (٠.٠١) يكون التأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة ويوضح الجدول التالي نتائج متوسطات الإختبارات للأقمشة المنتجة تحت البحث.

جدول (٢) نتائج متوسطات إختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة محل البحث

رقم العينة	نوع اللحمة	السك مم	وزن المتر المربع/ جم	الكهرباء الاستاتيكية	نفذية الهواء سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup> ث	زمن امتصاص الماء/ ث
١	قطن ١٠٠٪	٠,٦٠١	٩٧,٥٨٧	٠,٠٣	٢٠,٩٤	١,٠١
٢	بولي بروبيلين/ قطن ١:٢	٠,٧٨٨	١٠٦,٤٤٨	٠,١٤	٣٤,٧٢	١,٠٥
٣	بولي استر / قطن ١:١	١,٠٨٩	٨٠,٧١٩	٠,٩٧	٦٠,٩٠	١,٠٩
٤	بولي بروبيلين ١٠٠٪	٠,٨٩٤	٨٥,٧٤٦	٠,٠٥	٤٠,٧٦	١,١٤
٥	قطن/ بولي بروبيلين ١:٢	١,٠١٤	٩٩,٣٤٧	٠,٣٥	٧٨,٢٦	١,٠٨

### النتائج والمناقشات:

الفرض الأول: توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على إختبار

السك

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي بروبيلين/ قطن ١:٢، بولي استر/ قطن ١:١، بولي

بروبلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبيلين ٢:١ في اختبار السمك، والجدول التالي يوضح ذلك:


جدول (٣) تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمية على إختبار السمك

اختبار السمك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	٤٧٨,٥٠٥	١١٩,٦٢٦	٤	٢٥,٧٤١	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٤٦,٤٧٤	٤,٦٤٧	١٠		
المجموع	٥٢٤,٩٧٩		١٤		

يتضح من جدول (٣) إن قيمة (ف) كانت (٢٥.٧٤١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)، مما يدل على وجود فروق بين درجات خامات اللحمية "قطن ١٠٠٪، بولي بروبيلين/ قطن ٢:١، بولي استر / قطن ١:١، بولي بروبيلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبيلين ٢:١" في اختبار السمك، حيث تختلف طبيعة كل خامة من خامات اللحمية عن الأخرى في السمك مما يؤثر على خواص القماش الناتج ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار السمك	قطن ١٠٠٪ م = ٠,٦٠١	بولي بروبيلين/ قطن ٢:١ م = ٠,٧٨٨	بولي استر / قطن ١:١ م = ١,٠٨٩	بولي بروبيلين ١٠٠٪ م = ٠,٨٩٤	قطن/ بولي بروبيلين ٢:١ م = ١,٠١٤
قطن ١٠٠٪	-				
بولي بروبيلين/ قطن ٢:١	**٠,١٨٧	-			
بولي استر / قطن ١:١	**٠,٤٨٨	**٠,٣٠١	-		
بولي بروبيلين ١٠٠٪	**٠,٢٩٣	*٠,١٠٦	**٠,١٩٥	-	
قطن/ بولي بروبيلين ٢:١	**٠,٤١٣	**٠,٢٢٦	*٠,٠٧٥	*٠,١٢٠	-



شكل (٢) متوسط درجات خامات اللحمه تحت البحث على اختبار السمك

#### يتضح من جدول (٤) والشكل (٢) الآتي:

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات خامات اللحمه "قطن ١٠٠٪، بولي بروبيلين/ قطن ٢:١، بولي استر/ قطن ١:١، بولي بروبيلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبيلين ٢:١" عند مستوي دلالة ٠.٠٠١، فنجد أن بولي استر / قطن ١:١ كان الأفضل في اختبار السمك، يليه قطن/ بولي بروبيلين ٢:١، ثم بولي بروبيلين ١٠٠٪، ثم بولي بروبيلين/ قطن ٢:١، ثم قطن ١٠٠٪.
- ٢- كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠.٠٠٥ بين بولي بروبيلين/ قطن ٢:١ وبولي بروبيلين ١٠٠٪ لصالح بولي بروبيلين ١٠٠٪، كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠.٠٠٥ بين بولي بروبيلين ١٠٠٪ وقطن/ بولي بروبيلين ٢:١ لصالح قطن/ بولي بروبيلين ٢:١.
- ٣- بينما لا توجد فروق بين بولي استر/ قطن ١:١ وقطن/ بولي بروبيلين ٢:١ وبذلك تتحقق صحة الفرض الأول والذي ينص علي وجود

فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة علي إختبار السمك وهذا يتفق مع دراسة (رحاب محمد و رحاب طه، ٢٠١٨) و (غادة محمد و ابراهيم عبد المؤمن، ٢٠١٨) التي أكدت علي وجود اختلاف بين خواص الأقمشة المستخدمة في خيط اللحمة حيث يختلف القطن عن البولي استر عن البولي بروبيلين، ودراسة (هدي صلاح الدين، ٢٠١١) التي أكدت علي أن اختلاف سمك الخامة يؤثر علي خواص الراحة وخواص المنتج النهائي

**الفرض الثاني: توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على إختبار وزن المتر المربع.**

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي بروبيلين/ قطن ٢:١، بولي استر / قطن ١:١، بولي بروبيلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبيلين ٢:١" في إختبار وزن المتر المربع، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٥) تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة على إختبار وزن المتر المربع


وزن المتر المربع	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٥٤٧,١١١	١٣٦,٧٧٨	٤	٦٠,٩٥٨	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٢٢,٤٣٨	٢,٢٤٤	١٠		
المجموع	٥٦٩,٥٤٩		١٤		

يتضح من جدول (٥) إن قيمة (ف) كانت (٦٠.٩٥٨) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي بروبيلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ،

بولي برويلين ١٠٠٪ ، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في اختبار وزن المتر المربع ، ولمعرفة إتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / بولي برويلين ٢:١ م = ٩٩,٣٤٧	بولي برويلين ١٠٠٪ م = ٨٥,٧٤٦	بولي استر / قطن ١:١ م = ٨٠,٧١٩	بولي برويلين / قطن ٢:١ م = ١٠٦,٤٤٨	قطن ١٠٠٪ م = ٩٧,٥٨٧	وزن المتر المربع
				-	قطن ١٠٠٪
			-	**٨,٨٦١	بولي برويلين / قطن ٢:١
		-	**٢٥,٧٢٩	**١٦,٨٦٨	بولي استر / قطن ١:١
	-	**٥,٠٢٧	**٢٠,٧٠٢	**١١,٨٤١	بولي برويلين ١٠٠٪
-	**١٣,٦٠١	**١٨,٦٢٨	**٧,١٠١	١,٧٦٠	قطن / بولي برويلين ٢:١



شكل (٣) متوسط درجات خامات اللحمة على إختبار وزن المتر المربع

يتضح من جدول (٦) والشكل (٣) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي برويلين / قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي برويلين ١٠٠٪ ، قطن / بولي برويلين ٢:١" عند مستوي دلالة ٠.٠٠١ ،



فجد أن بولي بروبلين/ قطن ٢:١ كان الأفضل في اختبار وزن المتر المربع، يليه قطن/ بولي بروبلين ٢:١، ثم قطن ١٠٠٪، ثم بولي بروبلين ١٠٠٪، ثم بولي استر / قطن.

٢- بينما لا توجد فروق بين قطن ١٠٠٪ وقطن/ بولي بروبلين ٢:١. وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني والذي ينص على توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على وزن المتر المربع حيث يرجع ذلك لزيادة نسبة التشريب للخيوط القطنية مع خيوط البريلين مما ساعد علي زيادة الوزن مع الخامات الأخرى لخيوط اللحمة كذلك إختلاف نمر الخيوط وهذا يتفق مع دراسة (غادة محمد، إبراهيم عبد المؤمن، ٢٠١٨) والتي تؤكد على إختلاف نوع اللحمة على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الدنيم المزدوجة.

### الفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على إختبار الكهرباء الاستاتيكية

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي بروبلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي بروبلين ١٠٠٪ ، قطن/ بولي بروبلين ٢:١" في اختبار الكهرباء الاستاتيكية ، والجدول التالي يوضح ذلك :


جدول (٧) تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة على إختبار الكهرباء الاستاتيكية

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار الكهرباء الاستاتيكية
٠,٠١ دال	٣١,٦٢٦	٤	١٢٣,٥٣٩	٤٩٤,١٥٤	بين المجموعات
		١٠	٣,٩٠٦	٣٩,٠٦٣	داخل المجموعات
		١٤		٥٣٣,٢١٧	المجموع

يتضح من جدول (٧) إن قيمة (ف) كانت (٣١.٦٢٦) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي برويلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي برويلين ١٠٠٪ ، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في إختبار الكهرباء الاستاتيكية، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار الكهرباء الاستاتيكية	قطن ١٠٠٪ م = ٠,٠٣	بولى برويلين/ قطن ٢:١ م = ٠,١٤	بولى استر / قطن ١:١ م = ٠,٩٧	بولى برويلين ١٠٠٪ م = ٠,٠٥	قطن/ بولى برويلين ٢:١ م = ٠,٣٥
قطن ١٠٠٪	-				
بولى برويلين/ قطن ٢:١	*٠,١١	-			
بولى استر / قطن ١:١	**٠,٩٤	**٠,٨٣	-		
بولى برويلين ١٠٠٪	٠,٠٢	٠,٠٩	**٠,٩٢	-	
قطن/ بولى برويلين ٢:١	**٠,٣٢	**٠,٢١	**٠,٦٢	**٠,٣٠	-



شكل (٤) متوسط درجات خامات اللحمة في إختبار الكهرباء الاستاتيكية

يتضح من جدول (٨) والشكل (٤) الآتي:

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي بروبلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي بروبلين ١٠٠٪ ، قطن/ بولي بروبلين ٢:١" عند مستوى دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن بولي استر / قطن ١:١ كان الأعلى في اختبار الكهرباء الاستاتيكية ، يليه قطن/ بولي بروبلين ٢:١ ، ثم بولي بروبلين/ قطن ٢:١ ، ثم بولي بروبلين ١٠٠٪ ، ثم قطن ١٠٠٪.

٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين قطن ١٠٠٪ وبولي بروبلين/ قطن ٢:١ لصالح بولي بروبلين/ قطن ٢:١.

٣- بينما لا توجد فروق بين قطن ١٠٠٪ وبولي بروبلين ١٠٠٪، بينما لا توجد فروق بين بولي بروبلين/ قطن ٢:١ وبولي بروبلين ١٠٠٪. وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث والذي ينص علي يوجد فروق دالة إحصائياً علي اختبار الكهرباء الإستاتيكية، ويمكن تفسير ذلك بأن الأقمشة القطنية خامة طبيعية لذا يفضل إستخدامها في صناعة الملابس، أقل كهرباء إستاتيكية حيث تتميز الأقمشة القطنية بقلة توليد الكهرباء الاستاتيكية والتي تنتج نتيجة احتكاك الأقمشة بالجسم وخاصة أنها خامة طبيعية، ويتفق هذا مع دراسة (إيمان محمد ، ٢٠١٢) في التعرف علي مميزات الأقمشة القطنية والتي تستخدم في إنتاج أغذية الرأس، ومع دراسة (رفاء محمد، ٢٠١٤)، (زينب خليل ، ٢٠١٨) حيث أكدتا علي أن زيادة نسبة الأقمشة القطنية في الخلط مع البولي استر تقلل الكهرباء الإستاتيكية.

**الفرض الرابع: توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على إختبار نفاذية الهواء**

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي برويلين/ قطن ٢:١، بولي استر / قطن ١:١، بولي برويلين ١٠٠٪، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في اختبار نفاذية الهواء، والجدول التالي يوضح ذلك:


جدول (٩) تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة على إختبار نفاذية الهواء

اختبار نفاذية الهواء	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	٥٣٠,٨٦٤	١٣٢,٧١٦	٤	٥٠,٥٣٤	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٢٦,٢٦٣	٢,٦٢٦	١٠		
المجموع	٥٥٧,١٢٧		١٤		

يتضح من جدول (٩) إن قيمة (ف) كانت (٥٠.٥٣٤) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي برويلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي برويلين ١٠٠٪، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في اختبار نفاذية الهواء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق إختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار نفاذية الهواء	قطن ١٠٠٪ م = ٢٠,٩٤	بولي برويلين/ قطن ٢:١ م = ٣٤,٧٢	بولي استر / قطن ١:١ م = ٦٠,٩٠	بولي برويلين ١٠٠٪ م = ٤٠,٧٦	قطن/ بولي برويلين ٢:١ م = ٧٨,٢٦
قطن ١٠٠٪	-	-	-	-	-
بولي برويلين/ قطن ٢:١	**١٣,٧٨٠	-	-	-	-
بولي استر / قطن ١:١	**٣٩,٩٦٠	**٢٦,١٨٠	-	-	-
بولي برويلين ١٠٠٪	**١٩,٨٢٠	**٦,٠٤٠	**٢٠,١٤٠	-	-
قطن/ بولي برويلين ٢:١	**٥٧,٣٢٠	**٤٣,٥٤	**١٧,٣٦٠	**٣٧,٥٠٠	-



شكل (٥) متوسط درجات خامات اللحمة في اختبار نفاذية الهواء

يتضح من جدول (١٠) والشكل (٥):

وجود فروق دالة إحصائية بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي بروبيلين/قطن ٢:١، بولي استر / قطن ١:١، بولي بروبيلين ١٠٠٪، قطن/ بولي بروبيلين ٢:١" عند مستوي دلالة ٠.٠٠١، فنجد أن قطن/ بولي بروبيلين ٢:١ كان الأفضل في اختبار نفاذية الهواء ، يليه بولي استر / قطن ١:١، ثم بولي بروبيلين ١٠٠٪، ثم بولي بروبيلين/ قطن ٢:١، ثم قطن ١٠٠٪، وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع والذي ينص " علي يوجد فروق دالة إحصائية بين خامات اللحمة علي نفاذية الهواء" ويتفق هذا مع دراسة (ايمان محمد، ٢٠١٢) التي أكدت علي أن نفاذية الهواء من الخواص المهمة في الشعور بالدفء وخاصة في الأجواء الباردة، كما أن الخلط بين الألياف يعمل علي تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة، ودراسة (رحاب محمد و سوزان عادل، ٢٠١٨) اللتان أكدتا علي نجاح التراكيب النسجية المزدوجة في استخدامها بالنسبة لنفاذية الهواء.

**الفرض الخامس:** توجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمة على إختبار زمن إمتصاص الماء:


وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪، بولي برويلين/ قطن ٢:١، بولي استر / قطن ١:١، بولي برويلين ١٠٠٪، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في اختبار زمن الامتصاص، والجدول التالي يوضح ذلك:  
جدول (١١) تحليل التباين لمتوسط درجات خامات اللحمة على إختبار زمن الامتصاص

اختبار زمن الامتصاص	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	٥٢٣,١٦٤	١٣٠,٧٩١	٤	٤٥,٩٦٩	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٢٨,٤٥٢	٢,٨٤٥	١٠		
المجموع	٥٥١,٦١٦		١٤		

يتضح من جدول (١١) إن قيمة (ف) كانت (٤٥.٩٦٩) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠٪ ، بولي برويلين/ قطن ٢:١ ، بولي استر / قطن ١:١ ، بولي برويلين ١٠٠٪، قطن/ بولي برويلين ٢:١" في إختبار زمن الامتصاص ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / بولي بروبلين ٢:١ م = ١,٠٨	بولى بروبلين ١٠٠% م = ١,١٤	بولى إستر / قطن ١:١ م = ١,٠٩	بولى بروبيلين/ قطن ٢:١ م = ١,٠٥	قطن ١٠٠% م = ١,٠١	اختبار زمن الامتصاص
				-	قطن ١٠٠%
			-	***,٠٠٤	بولى بروبيلين/ قطن ٢:١
		-	***,٠٠٤	***,٠٠٨	بولى إستر / قطن ١:١
	-	***,٠٠٥	***,٠٠٩	***,١٣	بولى بروبيلين ١٠٠%
-	***,٠٠٦	,٠٠١	,٠٠٣	***,٠٠٧	قطن/ بولى بروبيلين ٢:١



شكل (٦) متوسط درجات خامات اللحمة على إختبار زمن الامتصاص

يتضح من جدول (١٢) والشكل (٦) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات خامات اللحمة "قطن ١٠٠%"، بولى بروبيلين/قطن ٢:١، بولى إستر/ قطن ١:١، بولى بروبيلين ١٠٠% ، قطن/ بولى بروبيلين ٢:١" عند مستوي دلالة ٠,٠٠١، فنجد أن بولى بروبيلين ١٠٠% كان الأكثر زمناً في إختبار زمن الإمتصاص، يليه بولى إستر/ قطن ١:١، ثم قطن/ بولى بروبيلين ٢:١، ثم بولى بروبيلين/ قطن ٢:١، ثم قطن ١٠٠% بمعنى أن القطن أقل زمن في إختبار إمتصاص الماء.

٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين بولي بروبيلين/ قطن

٢:١ وقطن/ بولي بروبيلين ٢:١ لصالح قطن/ بولي بروبيلين ٢:١.

٣- بينما لا توجد فروق بين بولي إستر/ قطن ١:١ وقطن/ بولي

بروبيلين ٢:١، وبذلك يتحقق صحة الفرض الخامس والذي ينص علي

يوجد فروق دالة إحصائياً بين خامات اللحمية علي إختبار إمتصاص

الماء وهذا يتفق مع دراسة ( خالد عز الدين، ١٩٩٩ ) ودراسة ( رحاب

محمد و سوزان عادل، ٢٠١٨ ) والتي أكدت علي أن القطن ١٠٠٪

أسرع الخامات في إمتصاص الماء فكلما زاد إمتصاص الجسم للماء

زاد شعور الجسم بالبرودة ويظهر ذلك بوضوح عندما يفرز جسم

الانسان كمية كبيرة من العرق مما يدل علي كفاءة التركيب النسجي

المزدوج المستخدم بالنسبة لزمن إمتصاص الماء.

#### ملخص النتائج:

- بالنسبة لسلك الأقمشة: توجد فروق بين خامات اللحمية علي إختبار

السلك لاختلاف خواص الأقمشة المستخدمة لخيطة اللحمية حيث حقق

البولي إستر/ قطن ١:١ أعلى النتائج في إختبار السلك بينما كان

القطن ١٠٠٪ أقل الخامات.

- بالنسبة لوزن المتر المربع: كان لخامة اللحمية بولي بروبيلين/قطن

٢:١ أكثر الخامات وزناً للمتر المربع بينما البولي إستر/قطن ١:١ أقل

الخامات وزناً.

- بالنسبة لمقاومة الكهرباء الإستاتيكية: حقق القماش القطن ١٠٠٪

أعلي مقاومة للكهرباء الاستاتيكية يليه البولي بروبيلين ١٠٠٪.



- بالنسبة لنفاذية الهواء: يوجد فروق بين خامات اللحمة علي نفاذية الهواء حيث حقق القطن/ بولي بروبيلين ١: ٢ أفضل النتائج يليه البولي إستر/ قطن.
- بالنسبة لزمن إمتصاص الماء: حقق القطن ١٠٠٪ أقل زمن لخامات اللحمة لسرعة إمتصاص الماء.
- إستخدام النسيج المزدوج مع إختلاف خامات اللحمة له تأثير كبير على تحقيق الخواص الوظيفية لأغطية الرأس.

#### التوصيات:

- ١- الإستفادة من التركيب النسيجي المزدوج لتحسين خواص الأقمشة المنتجة والإرتقاء بصناعة المنسوجات وتحقيق خواص الأداء الوظيفي لها.
- ٢- مواكبة التطور العلمي في الأقمشة المنتجة لإكتساب مزايا تنافسية تحقق الحماية والأمان.
- ٣- دراسة متغيرات أخرى تدرس العلاقة بين خامات اللحمة والخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة.

#### المراجع:

- ١- أحمد علي سالمان، رانيا محمد حمودة، أسماء شعراوي الششتاوي (٢٠١٦): معجم المنسوجات الثقافي، مكتبة نانسي، دمياط .
- ٢- أسماء علي خليفة (٢٠١٧): دراسة تأثير استخدام خيوط الليكرا في الأقمشة المزدوجة لانتاج بعض ملابس السيدات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزهر.

- ٣- إيمان محمد غانم (٢٠١٢): دراسة المتطلبات الوظيفية لتصميم أغطية الرأس للسيدات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ٤- ثناء مظهر عبد العليم (٢٠٢١): استحداث مكملات ملابس لزخرفة العباءات مستوحاه من الفن النوبي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس .
- ٥- حسام الدين السيد محمود، حسام الدين محمد جاد(٢٠١٩): تأثير اختلاف بعض متغيرات التركيب البنائي نوعية وكثافة خيوط اللحمية ووصلات الحياكة علي جودة الأداء الوظيفي لأقمشة مفروشات التجديد ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، الجمعية العربية للحضارة والعلوم الانسانية ، العدد (١٧).
- ٦- خالد عز الدين صالح(١٩٩٩): تحديد أنسب المعايير القياسية لجودة بعض المنسوجات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ٧- رحاب محمد علي، رحاب طه شريدح(٢٠١٨): تأثير نوع وكثافة خيط اللحمية علي الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ، المجلد (٢٨) ، العدد الرابع.
- ٨- رحاب محمد علي، سوزان عادل عبد الرحيم(٢٠١٨): تأثير بعض الأساليب التطبيقية علي الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال المنتجة بإسلوب التركيب النسجي المزدوج، المؤتمر السنوي (العربي الثالث عشر - الدولي العاشر) التعليم العالي النوعي في مصر والوطن

- العربي في ضوء إستراتيجيات التنمية المستدامة، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة، ١١- ١٢ إبريل.
- ٩- **رشا محمد المالكي (٢٠٠٦):** دراسة بعض الخواص المختلفة للخامات المستخدمة في إنتاج أغطية الرأس للنساء ومدى تأثيرها في تقادي المشكلات الصحية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
- ١٠- **رفاء محمد الأعسر(٢٠١٤):** دراسة امكانية تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة النقاب بمعالجتها لمقاومة الكائنات الدقيقة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
- ١١- **ريم محمود الجوهري (٢٠١٨):** نسيج المزدوج (التاريخ والتطور)، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة دمياط .
- ١٢- **زينب حامد سرحان (٢٠٠٥):** امكانية الاستفادة من أغطية الرأس في العصور الاسلامية في ابتكار تصميمات عصرية لطالبات الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
- ١٣- **زينب خليل الفقي (٢٠١٨):** الاستفادة من إمكانيات أقمشة تريكو اللحمة ثلاثية الأبعاد في معالجة بعض العيوب الجسمية للسيدات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة الأزهر .
- ١٤- **سلوي عزت الملاح ، حسين محمد حجاج ، زينب أحمد عبد العزيز (٢٠١١):** الاستفادة من اسلوب الخيامية في تنفيذ تصميمات

- مبتكرة لزخرفة أغطية الرأس ، مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد (١٩) ، ٣٣٧ - ٣٦٣ .
- ١٥- **سمر محمد نايل (٢٠٠٩):** تحسين خواص الحماية لأغطية الرأس للسيدات ضد الأشعة الشمسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ١٦- **شيرين صلاح الدين سالم (٢٠٠٦):** دراسة المتطلبات الوظيفية والتصميمية لملابس العمال ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان .
- ١٧- **عزة عبد العليم سرحان ، عيبر راغب الإتربي (٢٠١٨):** إعادة تدوير بعض أغطية رأس المرأه لتنفيذ تصميمات أزياء الأطفال لتعظيم دور التنمية المستدامة، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، المجلد (٢٨)، العدد (١).
- ١٨- **عواطف بهيج محمد ، إيمان رأفت فريد (٢٠٢١):** أرنجومية تصميم الكمامة الطبية وأثرها علي الراحة والاستخدام والأمان ، مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية ، كلية التربية النوعية جامعة المنيا ، المجلد (٧) ، العدد (٣٢)، يناير .
- ١٩- **غادة محمد الصياد ، ابراهيم عبدالمؤمن ادريس (٢٠١٨):** تأثير اختلاف التركيب النسجي ونوع اللحمية علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الدينيم المزوجة ،مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، المجلد (٣)، العدد (١٠).
- ٢٠- **فيروز أبو الفتوح الجمل ، مروة محمد خفاجي (٢٠١٩):** تأثير طباعة الترانسفير لأقمشة ملابس السيدات ثلاثية الابعاد باستخدام الخامات المخلوطة بالليكرا ، مجلة التربية النوعية

- والتكنولوجيا ، كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ، المجلد (١٣) ، ديسمبر .
- ٢١- محمد صبري (٢٠١٣): خامات النسيج ، مطابع النوبار ، العدد الثاني .
- ٢٢- مدحت محمد مرسي ، ماجدة مصطفى حجاج (٢٠٠٨): دراسة بعض الخواص المختلفة المستخدمة في إنتاج أغطية الرأس للنساء للوصول إلي أفضل النتائج التي تؤدي إلي تفادي المشكلات الصحية للتطبيق في هذه الصناعة ، المؤتمر العربي الثاني عشر للاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية .
- ٢٣- مروة محمد خفاجي (٢٠٢٠): المعالجة الحرارية لتصميمات أقمشة السيدات المطبوعة علي الأقمشة المخلوطة بالليكرا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة دمياط.
- ٢٤- نادية محمود خليل (١٩٩٩): مكملات الملابس والاكسسوار فن الأناقة والجمال ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.
- ٢٥- نورا حسن العدوي (٢٠١٤): تأثير صباغة أقمشة أغطية الرأس ببعض الصبغات الطبيعية علي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة ، العدد (٣٥) ، يوليو.
- ٢٦- هبه البنداري عمر (٢٠١٧): امكانية الحصول علي تأثيرات نسجية وجمالية جديدة للأقمشة الضيقة بأسلوب المزدوج لإثراء تصميم الملابس والمعلقات النسجية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.

٢٧- هدي صلاح الدين عبد العال(٢٠١١) : دراسة تطبيقية

للعلاقة بين تصميم النموذج وسمك الخامة المستخدمة ومدى تأثيره علي جودة المنتج النهائي للمعطف النسائي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية .

٢٨- وفاء محمد عمارة(٢٠١٠):دراسة بعض العوامل المؤثرة علي

هجرة الشعيرات وتأثيرها علي الخواص الفيزيكية للخیوط المنتجة من مرحلة الغزل الحلقي قطن/بولي إستر ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

29- **Biswa R. Da(2010):** UV radiation protective clothing , The Open Textile Journal , vol.3,14-21.

30- **El-Geledi, S. & Bourhis, R.Y. (2012):** Testing the impact of the Islamic veilon intergroup attitudes and host community acculturation orientations toward Arab Muslims, International Journal of Intercultural relations, 36, 694-706.

31- **Glena Harris (2009):** Double weave, weaver Guild, Win Tonkin, workshop notes, Hand weave Magazine.

32- **Hafez S. Hawas (2020):** Investigation of comfort properties of bed sheet fabrics using different weft materials and weave structure , International Design Journal , vol.10, 4,231-239.

33- **Ibrahim G., E., (2011):** Achieving optimum scientific standard for designing and producing fabrics suitable for ultraviolet protective clothing , Journal of American Science , 7 (9), 97-109.

34- **Jim, A.C., Fabian, M.H., Brian, D., Victoria, A., Jessica, M., Cesare, V., Benjamin F.(2015):** The impact of differing levels of Islamic

head covering on explicit and implicit biases toward Muslim women, Journal of Applied Social Psychology, 45,90-104.

**35- Samuel C. O. Ugbolue (2009):** Polyolefin fibers, Industrial and medical applications , wood head, publishing limited.

**36- Wikipedia.org**

## Effect of different weft materials on the functional properties of head covering made by double weave

Rehab Gomaa Ibrahim

### Abstract

The type of material used, whether natural or synthetic, affects the functional and comfort properties of head coverings, and the current research aims to study the effect of different weft materials on the functional properties of head coverings to reach the best weft type that achieves the functional properties of the fabrics produced under research by using double weaving and mixing materials. In the weft thread to overcome the static electricity generated from the industrial raw materials available in the market, and suitable fabrics were produced for this goal. The specifications of the warp threads were fixed for all 100% polyester fabrics, while the weft materials were (100% cotton, polypropylene / cotton, polyester / cotton, 100% propylene, cotton / propylene) and a set of laboratory tests were conducted on fabrics (cloth thickness, square meter weight, static electricity, air permeability, water absorption time) and the results were statistically processed using ANOVA and LSD test for multiple comparisons. Double weave and mixing different materials achieve the functional properties of the headcovering and reduce static electricity.

**Key words:** Functional properties, Head covering, double weave